

**SCHEDA TECNICA**

**REVISIONE N° 1 DEL 01/2013**

PRODOTTO:	<b>ARSONPAINT STO 2K MET</b>
CODICE/SERIE:	<b>5.1.70.....</b>
DESCRIZIONE:	<b>Smalto 2k mano unica a finire effetti metallizzati morbidi al tatto semi-lucidi e opachi. la sua formulazione particolare permette un fuori polvere molto rapido e reticolazione a tempi brevi . Inalterate resistenze agenti chimici</b>
IMPIEGO:	<b>Utilizzato nel campo elettrodomestico , lavatrici ,cucine e componentistica nel settore arredamento.</b>
TINTA:	<b>pastelli , metallizzati</b>

**DATI TECNICI <sup>1</sup>**

COMPONENTI:	<b>2</b>	
CATALIZZATORE: LENTO:	<b>3.8.64.9001</b>	<b>Catalizzatore per poliuretani</b>
% CATALISI:	<b>15</b>	
DILUENTE:	<b>3.9.06.9001</b>	<b>diluyente per poliuretani</b>
POT-LIFE (STABILITÀ MISCELA):	<b>2 - 3 ore</b>	
VISCOSITÀ DI FORNITURA COPPA FORD Ø 4:	<b>60 +/- 5</b>	
% SOLIDI IN VOLUME:		
% RESIDUO SECCO:	<b>42 +/- 2</b>	
PESO SPECIFICO g/l:	<b>1026± 0.030</b>	
RESA TEORICA m <sup>2</sup> / <input type="checkbox"/> l. <input type="checkbox"/> kg.:		
SPESSORE FILM SECCO CONSIGLIATO μ:	<b>20 -25</b>	
ASPETTO DEL FILM:	<b>Satinato -opaco</b>	
BRILLANTEZZA (60°) GLOSS:	<b>5 &lt;25</b>	
RESISTENZA MAX ALLA TEMPERATURA °C:		
CARTEGGIATURA:	<b>Superficiale carta 800 ad umido dopo cottura</b>	
RIVERNICIATURA:	<b>Entro 24 ore</b>	

NATURA DEL SUPPORTO:	<b>ABS, policarbonato</b>
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:	<b>(devono essere assolutamente puliti ed esenti da polvere, ruggine, grasso, scorie varie)</b>
CICLO CONSIGLIATO:	

## METODI APPLICATIVI<sup>1</sup>

TIPO DI APPLICAZIONE	SPRUZZO	AIRLESS	IMMERSIONE	PENNELLO	RULLO
% DILUIZIONE:	<b>30 ÷ 40</b>				
VISCOSITÀ COPPA FORD Ø 4:	<b>16 ± 2"</b>				
UGELLO Ø MM:	<b>1,2 ÷ 1,4</b>				
PRESSIONE ARIA (ATM):					
RAPPORTO DI COMPRESSIONE:					
PRESSIONE USCITA:					
CONDIZIONI LIMITE DI APPLICAZIONE:	<b>+ 15 *35° C</b>				

## ESSICCAZIONE

ARIA <sup>1</sup> :	FUORI POLVERE: <b>10'</b>	AL TATTO: <b>30'</b>	IN PROFONDITÀ: <b>24 ore</b>
FORNO <sup>2</sup> :	APPASSIMENTO: <b>10'</b>	TEMPO DI COTTURA: <b>40'</b>	TEMPERATURA DI COTTURA: <b>60°C</b>

## TEMPO DI STOCCAGGIO<sup>1</sup>

<b>A - IN IMBALLI ORIGINALI SIGILLATI:</b>	<b>18</b> MESI
<b>B - CATALIZZATORE IN IMBALLI SIGILLATI ED AL RIPARO DALLA LUCE SOLARE:</b>	<b>6</b> M

La non osservanza delle indicazioni riportate sulla presente scheda tecnica, pregiudica i risultati finali qualitativi del prodotto.

Le presenti informazioni derivano dalle nostre esperienze e da quelle di numerosi nostri clienti.  
Diffuse a titolo informativo, non comportano garanzia implicita e/o formale.

<sup>1</sup> Rilevati a 20°C e 60% di umidità relativa.

<sup>2</sup> I dati riferiti all'essiccazione in forno si intendono: tempo effettivo di permanenza in forno, temperatura effettiva sul pezzo.

**arsonsisi spa**  
**Stabilimento: Via Campagna, 42 25030 Berlingo (BS) ☎ +39030 978960 📠 +39030 9789655**  
**www.sebinovernici.it e-mail: commerciale@sebinovernici.it**