Scheda Tecnica • Rev. 10/12

228 ARSONEPOX ZINC PRIMER

PRIMER ZINCANTE EPOSSIDICO

CAMPI D'IMPIEGO

Primo strato anticorrosivo di cicli ad alte prestazioni per i settori della General Industry e dell'Anticorrosione. Macchinari industriali, carpenterie e manufatti industriali in genere.

CATTERISTICHE PRINCIPALI

- Ottima adesione su acciaio
- Eccellente potere anticorrosivo
- Ampia compatibilità con primer/intermedi epossidici o mano unica specifici
- Ricopribile anche a distanza di tempo
- Idoneo per impieghi in ogni tipo d'atmosfera

DATI TECNICI

• Codici	base catalizzatore diluente	228799 228002 epossidico
• Rapporto di catalisi	in peso in volume	100 : 10 -
• Pot-life	ore	8
• Solidi in volume	%	50 ± 2
• Peso specifico	g/l	2350 ± 50
• Spessore tipico secco	micrometri	60
• Resa teorica	m^2/l m^2/kg	8.3 3.5
• Aspetto		opaco
• Resistenza alla temperatura	°C	180
• Shelf-life (Temperatura max 40°C)	mesi	12

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

- ACCIAIO: sabbiatura a metallo quasi bianco

CONDIZIONI D'APPLICAZIONE

• Temperatura	°C	5 ÷ 35
• Umidità relativa	%	30 ÷ 85

METODO D'APPLICAZIONE

• Spruzzo convenzionale		
- diametro ugello	pollici	0.070
- pressione dell'aria	kg/cm^2	3 ÷ 5
- diluizione	%	5 ÷ 10
• Airless		
- diametro ugello	pollici	0.019 ÷ 0.021
- rapporto di compressione		30 : 1
- pressione d'uscita	kg/cm^2	130 ÷ 150
- diluizione	%	0 ÷ 5
• Pennello e rullo		
- diluizione	%	0 ÷ 5

TEMPI D'ESSICCAZIONE (T. 20°C - U. R. 60%)

• Fuori tatto	minuti	15 ÷ 20
• In profondità	ore	8 ÷ 12
• Intervallo di sovraverniciatura/min	ore	12 ÷ 18
• Intervallo di sovraverniciatura/max	ore	-

FONDI O FINITURE CONSIGLIATI

- 221 ARSONEPOX PRIMER TIXO - 262 ARSONACRYL F/F - 264 ARSONACRYL F/F SEMIGLOSS - 265 ARSONACRYL F/F SATIN - 266 ARSONACRYL F/F GF - 296 ARSONSIL 250

NOTE

- -

AVVERTENZE

- La presente scheda tecnica é stata redatta in base alle nostre migliori ed attuali conoscenze tecniche ed applicative. Tuttavia, data la variabilità delle condizioni ambientali e dei sistemi di applicazione, non possiamo assumerci responsabilità, né dirette né indirette, o riconoscere alcuna garanzia, su l'uso dei nostri prodotti. E' onere e responsabilità esclusivi dell'utilizzatore il verificare l'idoneità degli stessi per l'impiego e gli scopi che si prefigge.