

Scheda Tecnica • Rev. 10/12

277 ARSONEPOX GF

FINITURA EPOSSIDICA EFFETTO GOFFRATO

CAMPI D'IMPIEGO

Strato finale di cicli epossidici pregiati su macchine utensili, apparecchiature industriali e manufatti di vario genere. Effetto "goffrato", in grado di ben mascherare eventuali imperfezioni del supporto.

CATTERISTICHE PRINCIPALI

- Adesione diretta su acciaio
- Ottimo potere riempitivo
- Ottime resistenze agli agenti chimici
- Gradevole aspetto estetico
- Facile applicabilità

DATI TECNICI

• Codici	base	277 ...
	catalizzatore	277002 ^{NOTE}
	diluente	epossidico
• Rapporto di catalisi	in peso	100 : 25
	in volume	100 : 37.5
• Pot-life	ore	8
• Solidi in volume	%	62 ± 2
• Peso specifico	g/l	1300 ± 50
• Spessore tipico secco	micrometri	50
• Resa teorica	m ² /l	12.4
	m ² /kg	9.5
• Aspetto		semilucido
• Resistenza alla temperatura	°C	120
• Shelf-life (Temperatura max 40°C)	mesi	12

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

- ACCIAIO NUOVO: sabbiatura a metallo quasi bianco
 - ACCIAIO OSSIDATO E PRIVO DI CALAMINA: spazzolatura meccanica o manuale
-

CONDIZIONI D'APPLICAZIONE

- | | | |
|--------------------|----|--------|
| • Temperatura | °C | 5 ÷ 35 |
| • Umidità relativa | % | 0 ÷ 85 |
-

METODO D'APPLICAZIONE

- | | | |
|----------------------------|--------------------|---------------|
| • Spruzzo convenzionale | | |
| - diametro ugello | pollici | 0.070 |
| - pressione dell'aria | kg/cm ² | 3.5 ÷ 5.2 |
| - diluizione | % | 0 ÷ 25 |
| • Airless | | |
| - diametro ugello | pollici | 0.018 ÷ 0.023 |
| - rapporto di compressione | | 30 : 1 |
| - pressione d'uscita | kg/cm ² | 150 ÷ 180 |
| - diluizione | % | 0 ÷ 15 |
-

TEMPI D'ESSICCAZIONE (T. 20°C - U. R. 60%)

- | | | |
|---------------------------------------|-----|-------|
| • Fuori tatto | ore | 2 ÷ 3 |
| • In profondità | ore | 48 |
| • Intervallo di sovraverniciatura/min | ore | - |
| • Intervallo di sovraverniciatura/max | ore | - |
-

FONDI O FINITURE CONSIGLIATI

- 228 ARSONEPOX ZINC PRIMER - 222 ARSONEPOX PRIMER HB - 221 ARSONEPOX PRIMER TIXO - 223 ARSONEPOX PRIMER - 224 ARSONEPOX PRIMER EC
-

NOTE

- 277003 catalizzatore rapido al 25% in peso.
 - Non consigliata, se richieste prestazioni estetiche, come ultima mano da esporre all'esterno.
 - Per ottenere l'effetto gofrato il prodotto va applicato tal quale.
-

AVVERTENZE

- La presente scheda tecnica é stata redatta in base alle nostre migliori ed attuali conoscenze tecniche ed applicative. Tuttavia, data la variabilità delle condizioni ambientali e dei sistemi di applicazione, non possiamo assumerci responsabilità, né dirette né indirette, o riconoscere alcuna garanzia, su l'uso dei nostri prodotti. E' onere e responsabilità esclusivi dell'utilizzatore il verificare l'idoneità degli stessi per l'impiego e gli scopi che si prefigge.