

## **SCHEDA TECNICA**

**CODICE : P E 4 6 7 6 7 6**

**PRIMER 7001 OPACO**

### **1.1 DESCRIZIONE**

Vernice termoidurente in polvere epossidica opaca , di colore grigio circa 7001 e specificamente formulata per risultare molto ben distesa .

Le sue caratteristiche la rendono particolarmente idonea all'impiego come mano di fondo , in special modo su ruote in alluminio o leghe leggere e ne garantiscono una eccellente riverniciabilità con prodotti di finitura sia in polvere che a solvente .

### **1.2 APPLICAZIONE**

- Elettrostatica Corona
- Elettrostatica Tribo

### **1.3 SUPPORTO**

- Ferro, acciaio, alluminio

### **2.1 PROPRIETA' DELLA POLVERE**

PESO SPECIFICO (POQ07-30) Kg/l	:	1,500 ÷ 1,560
RESA TEORICA (m2/Kg.) a 60 µm	:	11.1 ÷ 10.6
GRANULOMETRIA (POQ07-16) µm	:	40 ÷ 44
STABILITA' ALLO STOCCAGGIO a 30°C	:	24 mesi nelle confezioni originali

### **2.2 CONDIZIONI DI COTTURA**

CONDIZIONI STANDARD : 15' @180°C temperatura metallo

Il film ottenuto mantiene le sue caratteristiche rispettando le condizioni di reticolazione

Revisione n°02 02.05.2013

Pagina 1 di 2

#### **DIVISIONE VERNICI IN POLVERE**

##### **Stabilimento e magazzini:**

Via dell'Elettronica, 5 – 28924 Verbania Fondotoce (Vb) – Italy  
Tel. +39 0323 5890.1 – Fax +39 0323 5890.661

##### **Presidio acquisti:**

Tel. +39 0323 5890.652 - Fax +39 0323 5890.661

**Ricevimento Merci:** Via dell'Edilizia, 8



Certificato n.187

#### **DIVISIONE VERNICI LIQUIDE**

##### **Stabilimento e magazzini:**

Via Campagna, 42 – 25030 Berlingo (Bs) - Italy  
Tel. +39 030 978960 – Fax +39 030 9789655

##### **Presidio acquisti:**

Tel. +39 030 9789635 – Fax +39 030 9789650

### 3.1 CARATTERISTICHE ESTETICHE DEL FILM

- COLORE : GRIGIO
- ASPETTO : OPACO, LISCIO

### 3.2 CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE DEL FILM

Tutti I test sono stati effettuati su pannelli UNI aventi spessore 0,5mm, reticolati in condizione di polimerizzazione standard.

Spessore per i test di controllo: 120 µm

TEST	METODO	RANGE
SPESSORE	POQ07-07	120 ÷ 140 µm
GLOSS (60°)	POQ07-12	20 ÷ 30 gloss
ADESIONE	POQ07-19	90 ÷ 100% GT0
IMBUTITURA ERICHSEN	POQ07-20	> 5 mm
IMPATTO DIRETTO (2lbs – ½ inch)	POQ07-09	80 ÷ 100 cm. No cracking
IMPATTO INDIRETTO (2lbs – ½ inch)	POQ07-09	80 ÷ 100 cm. No cracking

**NOTE :**

Le notizie sopra riportate sono fornite a titolo puramente esemplificativo e non comportano, per tanto , nessuna garanzia implicita o formale.

**DIVISIONE VERNICI IN POLVERE**

**Stabilimento e magazzini:**

Via dell'Elettronica, 5 – 28924 Verbania Fondotoce (Vb) – Italy  
 Tel. +39 0323 5890.1 – Fax +39 0323 5890.661

**Presidio acquisti:**

Tel. +39 0323 5890.652 - Fax +39 0323 5890.661

**Ricevimento Merci:** Via dell'Edilizia, 8



Certificato n.187

**DIVISIONE VERNICI LIQUIDE**

**Stabilimento e magazzini:**

Via Campagna, 42 – 25030 Berlingo (Bs) - Italy  
 Tel. +39 030 978960 – Fax +39 030 9789655

**Presidio acquisti:**

Tel. +39 030 9789635 – Fax +39 030 9789650